

产品技术说明书

RS-9966A

应用于遇水不泛白高档真石漆的硅丙乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-9966A 是在解决乳液薄膜存在吸水泛白现象的基础上开发的一种新型硅丙乳液。该乳液通过复合技术聚合工艺合成, 具有优异的耐水白性, 尤其是能应对低温高湿等恶劣条件对涂膜的影响, 其次用该乳液配置的真石漆有着优异的展色性能、并且能有效的降低真石漆在极端天气下出现的色差现象。

RS-9966A 具有非常优异的粘结强度, 同时因无机成分的引入能有效克服真石漆墙体发花的现象。

典型特性:

聚合物类型	硅丙共聚型
外观	乳状白色带蓝光
pH 值 (25°C)	7-9
布氏粘度 (cps, 25°C, 3 号转子, 12 转/分)	2500-7000
固含量 (%)	45±1
最低成膜温度 (°C)	20
粒子直径 (µm)	0.1-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0
修订日期: 2015/09/21



主要特性与优点:

- 优异的耐水白性;
- 优异的展色性能;
- 优异的粘结强度;

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113