

产品名称: 超枝化自交联丙烯酸酯树脂

产品代号: W9818

性能指标:

外观: 微黄透明液体

色数: $\leq 1\#$, Fe-Co 比色法

粘度: $320 \pm 100 \text{ mpa.s}$ (25°C)

酸价: ≤ 1 (mgKOH/g)

官能度: 4

优点:

- 1、做成三分光面漆成膜后比一般净味 UV 面漆涂料味道要小, 刚成膜基本无味道或有很小轻微不刺激的香味、密封半个月有轻微不刺激的香味
- 2、可快速自交联固化
- 3、低粘超枝化体系
- 4、湿样气味小、润湿性优良
- 5、涂膜完全固化后硬度达到 3H
- 6、 80°C 储存稳定性 OK

缺点:

- 1、在太阳下 10 分钟左右可固化
- 2、涂膜要完全固化、漆膜硬影响附着

应用:

净味木器 UV 三分光以上面漆

贮存:

本品用铁桶包装, 须远离碱性物质、氧化剂、过氧化物、重金属、还原剂类物质等。
贮存于阴凉通风处, 保质期 6 个月。

安全性:

- ①对皮肤眼睛有轻微刺激性, 接触后须立即用肥皂和大量水冲洗, 严重者立即就医。
- ②适用灭火剂: 水、泡沫、干粉、二氧化碳

销售商: 广东顺德本诺新材料有限公司
GUANGDONG SHUNDE BENNUO NEW MATERIAL CO.,LTD

生产商: 南雄市三本化学科技有限公司
NAVXIONG SANBEN CHEMICAL SCI&TECH CO.,LTD

地址: 广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和中心 601
电话: 0757-22812771; 传真: 0757-23275835; 邮编: 528311

地址: 广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号
电话: 0751-6925031; 传真: 0751-6925032; 邮编: 512400

官网: www.sunb88.com



买化塑 智慧商铺:





W9818 产品说明书

Technical Data Sheet

2020 版

③环境预防措施：不可排入排水沟

④闪点：>100℃； 爆炸性：无 自发着火点：无

说明：选择和使用本产品，需使用者通过充分的实验验证测试，最终确定其用途和适用性。我们仅提供应用参考配方与建议。

销售商:广东顺德本诺新材料有限公司
GUANGDONG SHUNDE BENNUO NEW MATERIAL CO.,LTD

生产商:南雄市三本化学科技有限公司
NAVXIONG SANBEN CHEMICAL SCI&TECH CO.,LTD

地址:广东省佛山市顺德区北滘新城区怡和中心 601
电话:0757-22812771;传真:0757-23275835;邮编:528311

地址:广东省韶关南雄市珠玑工业园平安一路 7 号
电话:0751-6925031;传真:0751-6925032;邮编:512400

官网: www.sunb88.com



买化塑 智慧商铺:

